

Faktaark

PURUS

ABS (Akrylonitrilbutadienstyren)

I rør og rørdele som er fremstillet til limning, samt i bukket rør.

PP (Polypopylen)

I vandlåse, rør og rørdele i indstik og overgangs koblinger.

TPE (Termoplastisk elastomer)

Bla. i kombinipler.

EPDM (Etenpropengummi)

pakninger og kombinipler/nipler.

Materiale	Brugstemperatur	Sol	Syre/Alkalier	Opløsningsmidler	Benzin/Olie	Lim
PP	+120° C til -10° C	Påvirkes	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke	Påvirkes	Kan ikke limes
ABS	+75° C til -30° C	Påvirkes lidt	Påvirkes af syre	Påvirkes	Påvirkes ikke	Kan limes med ABS/PVC lim
TPE	+100° C til -50° C	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke	Påvirkes	
EPDM	+140° C til -60° C	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke	Påvirkes	Påvirkes	