

Ecoblock - arealbefæstelse

Ecoblock produkter er alle produceret af regenereret LDPE (Low Density Polyethylen), der giver miljøvenlige, fleksible, stærke og genanvendelige produkter, som er UV- og vejrbestandige.

			
Elastic E 50	Elastic S 50	Elastic E 40	Elastic E 30

Tekniske data	Elastic E 50	Elastic S 50	Elastic E 40	Elastic E 30 L
Materiale, regenereret	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
Blokstørrelse	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Cellehøjde	5 cm	5 cm	4 cm	3 cm
Cellevægstykkel	5,0 mm	2,5 mm	3,6 mm	4,4 mm
Antal blokke pr. m ²	9 stk.	9 stk.	9 stk.	9 stk.
Vægt pr. blok	1,060 kg	0,730 kg	0,630 kg	0,600 kg
Vægt pr. m ²	9,55 kg	6,57 kg	5,67 kg	5,40 kg
Belastning – akseltryk	20 t	20 t	20 t	20 t
Belastning (tom)	350 t/m ²	120 t/m ²	200 t/m ²	250 t/m ²
Belastning (fyldt)	Min. 800 t/m ²	Min. 800 t/m ²	Min. 800 t/m ²	Min. 800 t/m ²
Pakningsenhed				
Antal blokke pr. lag	12 stk. (1,33 m ²)	12 stk. (1,33 m ²)	12 stk. (1,33 m ²)	12 stk. (1,33 m ²)
Antal lag / palle	43	43	55	71
Antal blokke / palle	516 stk.	516 stk.	660 stk.	852 stk.
Antal m ² / palle	57,19	57,19	73,15	94,43
Pallestørrelse inkl. engangspalle	105x135x229 cm	105x135x229 cm	105x135x230 cm	105x135x229 cm
Ca. vægt / palle	553 kg	383 kg	422 kg	517 kg
Øvrige oplysninger gældende for alle produkter				
Farvemuligheder	Sort, grøn og brun			
Formstabilitet	-50°C - +90°C			
Fugtoptagelse	0,01%			
Miljøoplysninger	Miljøvenlig, grundvandsneutral, TÜV certificeret, UV- og frostbestandig			
Udlægningshastighed	100 m ² pr. mand pr. time			

Ovennævnte data angives som gennemsnitsværdier der løbende måles i forbindelse med produktionen af uafhængige testinstitutter. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.